Vanliga frågor

Vi vet att en ny produkt väcker frågor. Därför har vi sammanställt vanliga frågor för att hjälpa dig att hitta allt du behöver veta för bästa resultat.

Kompatibilitet

F: Kan Micron ReGen appliceras direkt på gamla biocidhaltiga bottenfärger?

S: Ja, om den gamla biocidhaltiga bottenfärgen är i gott skick (dvs. utan skador, flagning osv.), med undantag för PTFE-produkter. Ingen slipning krävs.

F: Krävs ett konverteringsskikt/en grundfärg vid ommålning inför den andra säsongen?

S: Nej, Micron ReGen kan appliceras direkt på Micron ReGen om färgen är i gott skick (dvs. utan vidhäftningsproblem, såsom flagning).

F: Är Micron ReGen kompatibel med B-Free Explore?

S: Nej, Micron ReGen är inte kompatibel med silikonbaserade produkter. B-Free® Explore-systemet måste avlägsnas ned till epoxigrundfärgen innan det nya Micron ReGen-systemet appliceras.

F: Kan Micron ReGen appliceras på Primocon?

S: Nej, Micron ReGen måste användas på sig själv, Interprotect®, Gelshield 200 eller B-Free Conversion Coat.

F: Är det möjligt att övermåla Micron ReGen med traditionella bottenfärger?

S: Ja, så länge Micron ReGen är i gott skick.

Applicering

F: Vilken typ av rulle ska jag använda för att applicera Micron ReGen?

S: Korthårig mohairrulle rekommenderas för applicering av Micron ReGen för att uppnå rätt skikttjocklek. Skumrulle rekommenderas inte.

F: Kan Micron ReGen förtunnas?

S: Förtunning rekommenderas inte och är endast nödvändig vid förtida skinnbildning. Upp till 10 % YTA085 International® Thinner No.3 kan tillsättas för att förbättra applicering och tork vid låga temperaturer eller under blåsiga förhållanden.

Specialappliceringar

F: Jag har en mycket snabb båt. Kan jag använda Micron ReGen?

S: Ja, men vid hög hastighet finns risken att färgen poleras bort och extra skikt Micron ReGen kan därför behöva appliceras.

F: Kan Micron ReGen användas på propellrar/metaller under vattenlinjen?

S: Micron ReGen ska inte användas på propellrar. Micron ReGen kan appliceras på alla skrovunderlag, inklusive aluminium, men för drev, propeller, trimplan mm rekommenderar vi en icke-polerande/hård bottenfärg eftersom dessa områden utsätts för högt slitage.

Underhåll under säsong

F: Behöver jag måla om ifall jag tar upp båten ur vattnet mitt under säsongen?

S: Nej. Om båten ska tas upp ur vattnet under en längre period ska beväxning och föroreningar avlägsnas med färskvatten (gärna med slang). Var försiktig så att du inte avlägsnar kvarvarande Micron ReGen, eftersom detta kan leda till försämrat skydd när båten åter sjösätts.

F: Behöver jag rengöra botten under säsongen? I så fall, hur ofta?

S: Micron ReGen är inte avsedd för rengöring mitt under säsongen. Om rengöring bedöms nödvändig ska du använda en icke-slipande svamp och vara försiktig så att färgen inte avlägsnas. Färgen är formulerad för att poleras bort med tiden, så överdriven rengöring kan med tiden leda till försämrad prestanda.

F: Kan Micron ReGen användas i alla vatten?

S: Ja, den kan och är tillåten i salt-, söt- och bräckvatten i alla regioner.

Upptagning, förvaring och transport

F: Hur ska Micron ReGen förbehandlas/rengöras innan båten kan lyftas med sling?

S: Behandla den som en standardbottenfärg. Om det finns beväxning, rengör enligt ovanstående anvisningar.

F: Är ytan hal? Finns det några särskilda instruktioner vid upptagning och förvaring på land?

S: Nej, den kan behandlas på samma sätt som en standardbottenfärg.

F: Vilka lyftband ska användas? Hur säkras lyftbanden?

S: Den kan behandlas på samma sätt som en standardbottenfärg. Till skillnad från B-Free Explore rekommenderar vi inte användning av plast runt lyftbanden.

F: Orsakar lyftbanden skador eller belastning på färgen?

S: Se ovan. Eventuella komprimerande skador från lyftbanden påverkar inte bottenfärgens funktion.

F: Kommer Micron ReGen att nötas av och missfärga lyftbanden?

S: Ja, det kan hända, men det är samma sak som med en standardbottenfärg.

F: Är Micron ReGen lämplig för en båt som förvaras på trailer under säsongen?

S: Nej, Micron ReGen är utformad för att poleras bort och kan därför skadas av trailern.

F: Hur ska den placeras på trailern och säkras innan den flyttas och förvaras över vintern?

S: På samma sätt som med en standardbottenfärg.

Produktdata

Kulör och artikelnummer

YBF400 Bright White,
YBF401 Röd, YBF403 Marinblå,
YBF404 Svart, YBF406 Grå

Användningsområde

Under vattenlinjen på båtar för att kontrollera beväxning

Appliceringsmetod

Pensel och Rulle

Högtryckssprutning (endast för yrkesmässig användning)

Förtunning/rengöring

Thinner No.3

Praktisk täckförmåga

6m^2 per liter

Förbehandling

Kan appliceras direkt på gamla biocidhaltiga bottenfärger i gott skick. Se tekniskt datablad för mer information

Underlag

Bly, stål, järn, aluminium, trä, gelcoat

® Registrerat varumärke som tillhör AkzoNobel i ett eller flera länder.
© 2026 AkzoNobel N.V