

BOUWMATERIAAL	:	POLYESTER BOVENWATER
VOORBEHANDELING	:	ONTVETTEN / SCHUREN
VERF TYPE	:	1-COMPONENT
APPLICATIE	:	KWAST / ROLLER

VOORBEHANDELING VOOR ALLE DELEN

- Verontreinigingen, zoals siliconen en lossingsmiddelen zorgvuldig verwijderen. Breng met doeken een ruime hoeveelheid Super Cleaner aan verdund met water. Daarna afwassen met veel leidingwater. Indien na deze behandeling nog druppels op het oppervlak aanwezig zijn, duidt dit op de aanwezigheid van vet en vuil. De behandeling dient dan herhaald te worden totdat het oppervlak schoon en vetvrij is.
- Oppervlak goed schuren met P80-P100. Stofvrij maken en nogmaals afnemen met Super Cleaner verdund met water. Naspoelen met schoon water.

SCHEMA	Laagdikte per laag		Overschildertijd bij 15°C.		Zie noot
	Nat	Droog	Min.	Max.	

Bovenwater en opbouw

Watertite Epoxyplamuur. Uitsluitend schraaplagen! * Plamuur dient alvorens te overschilderen altijd geschuurd te worden!			36 uur	*	
2 lagen Pre-Kote	75 µm	35 µm	24 uur	3 dagen	
2 lagen Super Gloss HS of	75 µm	45 µm	36 uur	4 dagen	2
2 lagen Toplac	75 µm	38 µm	16 uur	3 dagen	

Dekken

Watertite Epoxyplamuur. Uitsluitend schraaplagen! * Plamuur dient alvorens te overschilderen altijd geschuurd te worden!			36 uur	*	
2 lagen Pre-Kote	75 µm	35 µm	18 uur	4 dagen	
2 lagen Interdeck	93 µm	50 µm	20 uur	3 dagen	

NOOT

- Alle laagdikten en overschildertijden gelden per laag (bij 15°C).
- Super Gloss HS en Toplac dienen voor het aanbrengen van een volgende laag zorgvuldig met P320 geschuurd te worden.
- In dit conventionele schema mag de plamuur uitsluitend in schraaplagen aangebracht worden. Wanneer er dikkere lagen plamuur aangebracht moeten worden adviseren wij hiervoor Gelshield 200 als hechtprimer toe te passen.
- Indien sprake is van craquelé, is het aan te raden deze grondig uit te schuren en op te bouwen met Gelshield 200 gevolgd door Watertite plamuur. Afwerken volgens bovenstaand schema.

Onderstaand een korte productomschrijving van de in dit schema geadviseerde producten.



Super Cleaner is een krachtige geconcentreerde reiniger. Verwijdert was, olie en vervuilingen zeer effectief. Geschikt voor hand en hogedruk reiniging. Ontvet en reinigt, brengt geen schade aan gelcoat of verwerk toe. Altijd gebruiken voor het in de was zetten.

- * Zeer efficiënte ontvetting bij gebruik in hogere concentraties
- * Eenvoudig te gebruiken
- * Is niet schadelijk voor acrylglas
- * Indien verdunt, ook geschikt voor algemene reinigingswerkzaamheden aan de boot, bilge/motor en auto
- * Biologisch afbreekbaar




Watertite is een sneldrogende plamuur voor gebruik op polyester, metaal en stabiele houtconstructies. De samenstelling is krimpvrij en extreem waterbestendig, dit maakt Watertite geschikt voor osmose reparaties.

- * Vult tot 20 mm dik zonder uitzakken
- * Voor gebruik boven en onder de waterlijn
- * Zeer sterk en goede hechtingseigenschappen
- * Eenvoudige mengverhouding van 1:1 voor het eenvoudig afmeten van de componenten
- * Zeer snel drogend
- * Super glad



Gebruik Pre-Kote als grondverf voor Toplac of Super Gloss HS. Uitzonderlijk dekkend vermogen voor eenvoudige overschakeling van kleur. De sterke, flexibele harsen hebben een lange levensduur, zijn eenvoudig aan te brengen en te schuren.

- * Geeft een glatte ondergrond voor de aflak.
- * Geschikt voor met primer behandeld hout, staal, lichtmetaal en polyester
- * In Nederland leverbaar in 2 kleuren
- * Eenvoudig te verwerken en schuren



Interdeck geeft een excellente slijpbestendige eindlaag. Het bevat een fijn non-slip materiaal en is op alle oppervlakken eenvoudig verwerkbaar.

- * De zijdeglans eindlaag voorkomt verblinding door reflectie van de zon op dekken en opbouw
- * Eenvoudig te verwerken
- * Verkrijgbaar in een range van kleuren
- * De sterke polyurethaan hars beschermt het dek tegen de dagelijkse slijtageslag

1-component aflakken in de International range:



Geformuleerd met behulp van de nieuwste high solid-technologie. Super Gloss HS is een hoogglans aflak met een laag VOS-gehalte (Vluchtige Organische Stoffen) die is geoptimaliseerd voor rolapplicatie.

- * Zeer eenvoudig aan te brengen, zelfs bij lagere temperaturen; de high solid formulering biedt volledige dekking in slechts 1-2 lagen
- * Super Gloss HS kan worden aangebracht met een roller, zonder na te strijken met de kwast, hierdoor wordt de inspanning die nodig is om een hoogglanzende eindlaag te bereiken geminimaliseerd
- * De High Solid formulering betekent 'meer verf, minder oplosmiddel' en hierdoor heeft Super Gloss HS ook een verminderde geurbelasting voor een meer aangename werkomgeving



Toplac is een premium hoogglans aflak voor alle oppervlakken boven de waterlijn. Het is bijzonder eenvoudig met de kwast of roller en verfkussen aan te brengen.

- * Bevat UV filters voor verlengde levensduur.
- * Buitengewone vloeieigenschappen
- * Verkrijgbaar in een range van heldere kleuren
- * Gaat twee keer zo lang mee als gewone alkyd-verven
- * De unieke chemische structuur zorgt ervoor dat Toplac de traditionele aflakken in glansbehoud en duurzaamheid ver overtreft.

Hechtprimer Gelshield 200 – zoals genoemd onder noot 3.



Snel drogende makkelijk te verwerken epoxy primer, voor bescherming van polyester tegen osmose.

- * Geeft bescherming tegen osmose in vijf lagen (250 µm)
- * Bruikbaar vanaf 5°C
- * Door snelle droging kunnen meerdere lagen op een dag aangebracht worden

Voor meer informatie over de producten verwijzen wij u naar de technische informatiebladen op deze website.
<http://www.yachtpaint.com/nld/diy/producten/technischeinformatiebladen.aspx>

De in dit informatieblad verstrekte informatie maakt geen aanspraak op volledigheid. Elk gebruik van het product voor een toepassing anders dan die welke in dit blad is aanbevolen, zonder voorafgaande schriftelijke bevestiging onzerzijds dat het product voor die toepassing geschikt is, geschiedt voor eigen risico. Hoewel wij voortdurend streven naar correctheid van alle omtrent het product verstrekte adviezen (zowel in dit informatieblad als langs elke andere weg), hebben wij geen controle op de kwaliteit en toestand van de bezigde ondergrond, of op de vele andere factoren die de verwerking van het product beïnvloeden. Tenzij wij daarmee expliciet en schriftelijk akkoord gaan, aanvaarden wij derhalve geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook voor de met het product bereikte resultaten, en voor verlies of schade (anders dan overlijden of persoonlijk letsel ontstaan door nalatigheid onzerzijds) voortvloeiend uit het gebruik van het product. De in dit informatieblad vervatte gegevens zijn onderhevig aan periodieke wijziging als gevolg van de opgedane ervaring en van ons voortdurend streven naar productverbetering.

International Paint (Nederland) bv

Yacht Department – Rijksstraatweg 31, 2171 AJ Sassenheim

Gratis advieslijn: 0800 022 6555 Telefoonnummer: +31 (0)71-3085300



International, het AkzoNobel logo en alle andere genoemde producten in dit document zijn handelsmerken van AkzoNobel. © AkzoNobel 2014.