

Batbets Interstain

Vernissen

Houtbeits



PRODUCTBESCHRIJVING

Een mahoniehoutbeits voor het opkleuren en herstellen van verkleurd en verbleekt houtwerk.

* Impregnerende eigenschappen

* Bestand tegen verkleuren, voor binnen en buiten gebruik

* Kan gemengd worden met 1-component vernissen om een donkerder eindlaag te bereiken (volgens verdunningsaanbevelingen op het vernis label).

PRODUCTINFORMATIE

Kleur:	YAA825-Mahonie
Eindlaag:	Lage glansgraad
Specifieke dichtheid:	0.94
Volume % vaste stof:	1%
Typische houdbaarheid:	2 jaar
VOS:	932 g/ltr.
Verpakkingsgrootte:	375 ml

DROOG-/OVERSCHILDERTIJD INFORMATIE

	Droging			
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Kleefvrij	3 uur	2 uur	1 uur	30 minuten

	Overschildertijd							
	Oppervlaktetemperatuur							
Overschilderen met	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
Batbets Interstain	4 uur	-	3 uur	-	2 uur	-	1 uur	-
Goldspar	4 uur	-	3 uur	-	2 uur	-	1 uur	-
Goldspar Satin	4 uur	-	3 uur	-	2 uur	-	1 uur	-
Original	4 uur	-	3 uur	-	2 uur	-	1 uur	-
Schooner	4 uur	-	3 uur	-	2 uur	-	1 uur	-

Noot: Bij alle 2-comp producten, inclusief Epiglass HT9000, altijd 2-3 dagen voor het overschilderen aanhouden.

APPLICATIE EN GEBRUIK

Voorbehandeling:	Schuur met schuurpapier in de grofte P80-P180. Verwijder schuurstof door afborstelen, stoffen of afnemen. Als er afgenomen wordt met gebruikmaking van verdunning, laat dan het oppervlak daarna eerst volledig opdrogen alvorens de eerste laag aan te brengen.
Methode:	Breng afhankelijk van de kleur een of meer lagen aan. Afwerken met een vernis van International. Alternatief: mengen met een vernis van International om een donkerder eindlaag te bereiken. Mengen conform de verdunningsaanbevelingen op het vernis label.
Tips:	Mengen Voor gebruik goed doorroeren of schudden. Verdunning YTA800 Verdunning No.1 Reiniger YTA800 Verdunning No.1
Enkele belangrijke punten:	Producttemperatuur dient minimaal 10°C en maximaal 35°C te zijn. Omgevingstemperatuur dient minimaal 5°C en maximaal 35°C te zijn. De oppervlakte temperatuur moet minimaal 5°C en maximaal 35°C zijn.
Toepasbaarheid / Oppervlakken:	Geschikt voor alle houtsoorten. Uitsluitend op kaal hout gebruiken. Kan gemengd worden met alle International vernissen voor het verkrijgen van een donkere tint.
Aantal lagen:	1-3 indien gewenst
Applicatie Methode:	Kwast. Ook met doek en verfkussen

TRANSPORT, OPSLAG EN VEILIGHEIDINFORMATIE

Opslag	ALGEMENE INFORMATIE: Openstelling aan lucht en extreme temperaturen dient voorkomen te worden. Om de volledige houdbaarheid van Batbets Interstain te realiseren, dient men er voor te zorgen dat het blik tussen de werkzaamheden door goed gesloten is, en de temperatuur tussen 5°C en 35°C ligt. NIET blootstellen aan direct zonlicht!
---------------	---

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website www.yachtpaint.com of uw lokale vertegenwoordiger.

Alle in deze publicatie genoemde handelsmerken zijn eigendom van of in licentie gegeven aan, het AkzoNobel concern. © AkzoNobel 2018.

Veiligheid

TRANSPORT:

Batbets Interstain dient tijdens transport en opslag in een goed gesloten container bewaard te blijven.

ALGEMEEN:

Lees de sectie over veiligheid en gezondheid op het etiket van het product, ook verkrijgbaar via onze technische advieslijn.

VERWIJDERING:

Laat het product niet in afvoer- of waterleiding lopen. Afval en lege verpakkingen volgens de lokale milieu verordening afvoeren. Het is beter verfrestanden voor het afvoeren uit te laten harden.

Overtollige Batbets Interstain mag niet bij het normale huisvuil weggegooid worden. Alle overtollige materialen en lege containers dienen te worden vernietigd in overeenstemming met de daarop van toepassing zijnde regionale bepalingen/wetgeving.

BELANGRIJKE GEGEVENS

De in dit blad verstrekte informatie is niet bedoeld volledig te zijn. Degene die het product gebruikt zonder eerst schriftelijk inlichtingen in te winnen met betrekking tot de geschiktheid van het product voor het gestelde doel, doet dit op eigen risico en wij kunnen niet aansprakelijk zijn voor de werking van het product of voor enige schade of verlies (anders dan dood of persoonlijk letsel of letsel ten gevolge van nalatigheid) ontstaan door dergelijk gebruik. De in dit blad verstrekte informatie kan van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van opgedane ervaring en ons beleid van voortdurende productontwikkeling.