

# Cruiser 200

## Antivegetativa

Antivegetativa Erodente dai Colori Brillanti



### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Cruiser 200 è un'antivegetativa efficace contro vegetazione, limo, alghe e organismi marini. Un'antivegetativa erodente adatta all'uso sia in acqua dolce che in acqua salata. La tecnologia erodente previene l'accumulo di pitture e fornisce fino a un anno di protezione. Adatto per tutte le superfici compreso l'alluminio

### INFORMAZIONE RIGUARDANTE IL PRODOTTO

<b>Colore</b>	YBP200-Bianco, YBP201-Rosso, YBP202-Azzurro, YBP203-Blu Scuro, YBP204-Nero
<b>Finitura</b>	Opaca
<b>Peso Specifico</b>	1.4 in media
<b>Volumi Solidi</b>	52% in media
<b>Vita da scaffale media</b>	2 anni
<b>VOC</b>	420 g/lit in media
<b>VOC (EU)</b>	296 g/kg in media Direttiva Europea sull'Emissione di Composti Organici Volatili (Direttiva 1999/13/EC)
<b>Pezzzatura</b>	375mL, 750ml, 2,5lt, 5lt *Non tutte le pezzature sono disponibili in tutti paesi

### DATI DI ESSICCAZIONE/RICOPERTURA

	Essiccazione			
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Immersione	24 ore	12 ore	8 ore	6 ore
Fuori polvere	1 ore	45 minuti	30 minuti	20 minuti

**Nota:** Nota: Gli intervalli massimi di immersione sono i seguenti: 5-35°C - 6m

Ricoperto con	Ricopertura Temperatura del supporto							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Cruiser 200	16 ore	indef.	10 ore	indef.	6 ore	indef.	4 ore	indef.

### APPLICAZIONE E IMPIEGO

<b>Preparazione</b>	<p><b>SUPERFICIE PRECEDENTEMENTE PITTURATA CON ANTIVEGETATIVA:</b></p> <p><b>In Buone Condizioni:</b> Gli agenti contaminanti e la vegetazione devono essere completamente rimossi, compreso lo strato di lisciviazione. Lavare ad alta pressione (3000 psi/207 bar) con acqua dolce e/o irruvidire e carteggiare a umido con carta di grana 80-120. Non carteggiare a secco. Se la vecchia antivegetativa è incompatibile o sconosciuta, isolare con un sigillante idoneo International.</p> <p><b>In Cattive Condizioni:</b> Utilizzare Interstrip per rimuovere tutti i cicli precedenti.</p> <p><b>PRIMERIZZAZIONE:</b> Tutte le indicazioni relative alla preparazione delle superfici nude sono riportate nelle schede tecniche degli appositi primer.</p> <p><b>VTR NUDA:</b> Primerizzare con Gelshield 200 per protezione antiosmosi, o Primocon.</p> <p><b>ACCIAIO/FERRO/PIOMBO/LEGNO:</b> Primerizzare con Interprotect o Primocon.</p>
<b>Suggerimenti</b>	<p><b>Miscelazione:</b> Prima dell'uso mescolare accuratamente il prodotto fino ad ottenere una consistenza uniforme.</p> <p><b>Diluizione:</b> La diluizione non è raccomandata. Le prestazioni antivegetative possono essere compromesse se non viene applicato il corretto spessore di film asciutto.</p> <p><b>Solvente di Pulizia:</b> YTA085 Diluente N° 3 per le Antivegetative International.</p> <p><b>Spruzzo Airless:</b> Pressione: 176-220 bar/2500-3200 psi Diametro ugello: 517-521</p> <p><b>Controllo della ventilazione e dell'umidità:</b> Assicurarsi che ci sia una ventilazione adeguata durante l'utilizzo.</p> <p><b>Altro:</b> Le antivegetative devono essere carteggiate solo ad umido. Non rimuovere mai le antivegetative a secco o con la fiamma. Il colore reale apparirà dopo l'immersione.</p>
<b>Punti Importanti</b>	<p>Per prevenire una cattiva prestazione assicurarsi di applicare il quantitativo corretto di pittura (vedi resa pratica). La temperatura prodotto dovrebbe essere compresa tra minimo 5°C/41°F e massimo 35°C/95°F. La temperatura ambiente dovrebbe essere compresa tra minimo 5°C/41°F e massimo 35°C/95°F. La temperatura del substrato deve essere almeno 3°C / 5°F sopra il punto di rugiada e non oltre 35°C/95°F.</p> <p>Mantenendo costantemente un'alta velocità (es. 30 nodi) l'antivegetativa potrebbe consumarsi più rapidamente. Consultare il Servizio Tecnico International locale per ulteriori consigli se incerti sulla compatibilità di Cruiser 200 con il ciclo preesistente.</p>

Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Tecnico oppure visitare [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

Tutti i marchi citati in questa pubblicazione sono di proprietà o in licenza alle aziende del gruppo AkzoNobel. © AkzoNobel 2018.

# Cruiser 200

## Antivegetativa

Antivegetativa Erodente dai Colori Brillanti



<b>Compatibilità/Substrati</b>	Adatto per tutti i supporti compresi Alluminio/Leghe Leggere e Metalli zincati adeguatamente primerizzati. Può essere applicato direttamente sopra la maggior parte delle antivegetative, a condizione che siano in buono stato, tranne le antivegetative VC17m/PTFE. Consultare il Servizio Tecnico International per consigli specifici di ricopertura se incerti sulla compatibilità di Cruiser 200 con il ciclo preesistente
<b>Numero di Mani</b>	<b>A pennello/ruolo</b> Applicare 2 mani da 50 micron asciutti per una protezione stagionale (spessore film asciutto totale di 100 micron)  <b>A spruzzo</b> Applicare 1 mano da 100 micron asciutti per una protezione stagionale (spessore film asciutto totale di 100 micron)  <b>In tutti i cicli, applicare una mano supplementare in aree soggette a maggiore usura come timoni, gruppi poppieri, chiglia, bagnasciuga ecc.</b>
<b>Resa</b>	<b>A pennello/ruolo:</b> (Teorica) - 10 m <sup>2</sup> /lt (Pratica) - 9 m <sup>2</sup> /lt  <b>A spruzzo (Solo per uso professionale):</b> (Teorica) - 5 m <sup>2</sup> /lt (Pratica) - 3 m <sup>2</sup> /lt
<b>Spessore Film Asc. Raccomandato per mano</b>	50 micron asciutti per mano a pennello/ruolo 100 micron asciutti a spruzzo
<b>Spessore Film Bag. Raccomandato per mano</b>	96 micron bagnati per mano, a pennello/ruolo 192 micron bagnati a spruzzo
<b>Metodi di applicazione</b>	Spruzzo Airless (solo per uso professionale), Pennello, Rullo

### TRASPORTO, IMMAGAZZINAGGIO ED INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

<b>Immagazzinaggio</b>	<b>INFORMAZIONI GENERALI:</b> Si raccomanda di evitare l'esposizione all'aria ed alle temperature estreme. Per ottimizzare al massimo la durata di Cruiser 200 è bene sincerarsi che, al momento dell'immagazzinamento del prodotto, il contenitore sia ben chiuso e la temperatura sia tra 5°C/41°F e 35°C/95°F. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.  <b>TRASPORTO:</b> Il prodotto deve essere conservato in contenitori ben sigillati durante il trasporto e l'immagazzinaggio.
<b>Sicurezza</b>	<b>GENERALE:</b> Contiene biocidi. Le antivegetative devono essere sempre carteggiate ad umido. Non rimuovere mai le antivegetative carteggiando a secco o con la fiamma. Leggere la sezione dedicata alla sicurezza sull'etichetta per ulteriori informazioni. Informazioni disponibili anche dal nostro Help Line Tecnico.  <b>SMALTIMENTO:</b> Non buttare lattine o versare pittura nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi. E' preferibile che le pitture si induriscano prima dello smaltimento. Le rimanenze di questo prodotto non possono essere smaltiti attraverso i normali canali municipali o smaltiti senza autorizzazione. Lo smaltimento delle rimanenze deve essere coordinato con le autorità preposte.
<b>NOTE IMPORTANTI</b>	<i>L'informazione contenuta su questa scheda tecnica non è da considerarsi esaustiva. Chiunque utilizza il prodotto senza prima richiedere per iscritto se il prodotto è adatto per l'impiego richiesto lo fa a suo rischio e non assumiamo alcuna responsabilità per la prestazione del prodotto o per qualsiasi danno o perdita derivante da tale uso, tranne il caso in cui sia provato che la morte o lesioni personali siano dovute a nostra negligenza. L'informazione contenuta in questa scheda potrebbe essere soggetta a delle modifiche periodiche alla luce della nostra esperienza e dalla nostra politica di continuo sviluppo del prodotto.</i>

Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Tecnico oppure visitare [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

Tutti i marchi citati in questa pubblicazione sono di proprietà o in licenza alle aziende del gruppo AkzoNobel. © AkzoNobel 2018.