

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Decapante formulado especialmente para eliminar los antiincrustantes. Interstrip AF no es agresivo y no daña el gelcoat.

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS

Color	YMA171
Densidad	0.9
Sólidos en volumen	6.20%
Tiempo habitual de almacenamiento	2 año(s)
VOC	774 g/l
Tamaño del envase	1 l, 2.5 l

INFORMACIÓN SOBRE SECADO/REPINTADO

Intervalo de repintado

	Recubrimiento							
	Temperatura del sustrato							
Recubierto por	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.

APLICACIÓN Y USO

Preparación	Lave todo el antiincrustante con agua dulce, preferiblemente a baja presión. Cubra las áreas a decapar.
Método	Aplique generosamente el producto con una brocha vieja y ancha (75-150 mm.), punteando para conseguir un buen espesor. Trabaje sistemáticamente alrededor del casco, cubriendo cada vez aproximadamente 1-2 metros, y asegúrese de que la ventilación es la adecuada. Déjelo secar sobre la superficie al menos 10 minutos. Elimínelo mientras esté aún tierno con una rasqueta de madera sin filo. Si desea un gran espesor, necesitará dar más de una capa.
Consejos	Limpiador Limpíelo con agua cuando esté todavía húmedo. Una vez que la pintura se ha secado: YTA085 Disolventes Nº 3 Otros Durante el uso del producto, asegúrese de contar con una ventilación adecuada.
Algunos puntos importantes	No hay restricciones destacables.
Compatibilidad/sustratos	Está indicado para usar sobre fibra de vidrio, acero, aluminio y madera.
Número de capas	Variable
Rendimiento	Variable
Métodos de aplicación	Brocha

INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

Almacenamiento	INFORMACIÓN GENERAL: Debe evitarse la exposición al aire y a temperaturas extremas. Para aprovechar todo el tiempo de almacenamiento de Interstrip AF, compruebe que entre uso y uso el envase está bien cerrado y que la temperatura oscila entre 5°C y 35°C. Mantener el producto en lugar fresco y seco, fuera de la exposición a la luz solar directa. TRANSPORTE: Interstrip AF debe guardarse en contenedores con cierres de seguridad durante su transporte y almacenamiento, y mantenerse en su envase original cerrado tal como se suministra hasta su utilización.
Seguridad	GENERAL: Si desea más información sobre Seguridad y Salud, lea la parte de la etiqueta dedicada a este tema, que también puede solicitar a nuestra línea de ayuda técnica. VERTIDOS: No tire latas ni vierta pintura en cursos fluviales; utilice las instalaciones destinadas a este propósito. Antes de eliminarlas, es mejor dejar que las pinturas se endurezcan. No se eliminarán restos de Interstrip AF a través de los conductos ordinarios de eliminación de residuos urbanos ni se arrojarán a vertederos sin el oportuno permiso. El vertido de restos debe acordarse con las autoridades competentes.
NOTAS IMPORTANTES	<i>La información que se facilita en este prospecto no pretende ser exhaustiva. Toda persona que utilice el producto sin consultar previamente por escrito la idoneidad del mismo para los objetivos perseguidos, lo hace a su propio riesgo;</i>

Para más información contactar con el técnico de su zona o en <http://www.yachtpaint.com>.

Todas las marcas comerciales mencionadas en este documento son autorizadas o de propiedad del grupo de empresas AkzoNobel. © AkzoNobel 2014.

Interstrip AF
Productos especiales
Decapante monocomponente



no aceptamos responsabilidad alguna relativa al rendimiento del producto ni a pérdidas o daños (excepto muerte o daños y perjuicios personales resultantes de negligencia) que puedan surgir por dicho uso. La información contenida en esta ficha está sujeta a modificaciones esporádicas a la luz de la experiencia y de nuestra política de desarrollar constantemente el producto.

Para más información contactar con el técnico de su zona o en <http://www.yachtpaint.com>.

Todas las marcas comerciales mencionadas en este documento son autorizadas o de propiedad del grupo de empresas AkzoNobel. © AkzoNobel 2014.