

PRODUKTBESKRIVNING

Interstrip är avsedd för att avlägsna enkomponent båtfärger som tex lackfärg, bottenfärg, grundfärg eller fernissa.

* Geleaktig konsistens - rinner inte på vertikala ytor

* Skadar inte aluminium, gelcoat, trä eller tvåkomponent färg.

PRODUKTINFORMATION

Kulör	YMA727
Densitet	0.95
Volymtorrhalt	3%
Normal lagringstid	2 år
VOC	427 g/L
Burkstorlek	750 ml

TORK- OCH ÖVERMÅLNINGSTIDER

Torktider

	Övermålning							
	Substratets temperatur							
	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Övermålad med	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max

BRUKSANVISNING

Förbehandling	Tvätta bort lös färg med färskvatten, helst högtryck. Maskera ytor som inte ska behandlas.
Metod	Appliceras jämnt över ytan med en bred pensel (75-150 mm). Arbeta systematiskt över ytan ca 1-2 m åt gången och var noga med att ha god ventilation. För att undvika att Interstrip torkar till rekommenderas att man täcker ytan med en plast. Låt verka i minst 30 minuter eller tills att färgen lyft eller mjuknat. Verkningsstiden beror på vilken typ av färg det är som ska tas bort och hur gammal denna är. Skrapa bort medlet medan det fortfarande är blött/mjukt för underlätta arbetet. Tag bort Interstrip och lös färg med en skrapa eller högtryckstvätt. Tjocka skikt kan behöva mer än en behandling. Skölj med färskvatten.
Tips	Appliceras jämnt över ytan med en bred pensel (75-150 mm). Arbeta systematiskt över ytan ca 1-2 m åt gången och var noga med att ha god ventilation. För att undvika att Interstrip torkar till rekommenderas att man täcker ytan med en plast. Låt verka i minst 30 minuter eller tills att färgen lyft eller mjuknat. Verkningsstiden beror på vilken typ av färg det är som ska tas bort och hur gammal denna är. Skrapa bort medlet medan det fortfarande är blött/mjukt för underlätta arbetet. Tag bort Interstrip och lös färg med en skrapa eller högtryckstvätt. Tjocka skikt kan behöva mer än en behandling. Skölj med färskvatten.
Viktig information	Undvik hudkontakt genom att använda lämplig skyddsutrustning under arbetet. Produktens temperatur bör inte vara lägre än 0°C och inte mer än 30°C. Omgivande temperatur bör vara minst 5°C och max 30°C. Ytans temperatur bör inte vara lägre än 0°C och inte mer än 30°C. Undvik att använda Interstrip under extremt varma förhållanden eller vid kraftig blåst eftersom det kan försämra effekten.
Kompatibilitet/Substrat	Skadar inte Gelcoat, Aluminium, Trä eller Tvåkomponent färg.
Antal skikt	Variérande
Applicerings metoder	Pensel, Rulle

TRANSPORT-, LAGRINGS- OCH SÄKERHETSINFORMATION

Lagring	ALLMÄNN INFORMATION: Kontakt med luft och extremt höga temperaturer bör undvikas. För att få så lång lagringstid som möjligt måste burken vara noggrant försluten och förvaras i temperaturer mellan 5-35°C och inte i direkt solljus. TRANSPORTINFORMATION: Interstrip bör förvaras i väl förslutna kärl under transport och lagring.
Säkerhet	ALLMÄNNT: Läs skydd och säkerhetstexten på etiketten går även att få via Båtråd. DESTRUKTION: Kassera inte burkar och håll inte ut färg i vasken hemma utan för därvid anvisande platser. Bäst är att låta färgen härda innan den kasseras. Rester utav Interstrip kan inte kasseras bland hushållssopor eller andra ställen utan tillstånd. Kassering utav rester måste

Ytterligare information får du hos våra återförsäljare eller på www.yachtpaint.com.

Alla varumärken som omnämns i detta dokument ägs av eller är licensierat av AkzoNobels företagsgrupp. © AkzoNobel 2018.

ske på av kommunen angiven plats..

VIKTIG INFORMATION

Den information som ges i detta blad är inte fullständig. Såvida det inte gjorts en skriftlig förfrågan över produktens lämplighet till ett specifikt ändamål används den på egen risk och vi ansvarar inte för resultatet eller ev. skada som åsamkas av produkten (annat än dödsfall eller skador uppkomna genom försumbarhet). Informationen i detta blad uppdateras kontinuerligt baserat på den senaste tillgängliga informationen från våra erfarenheter, tester och utveckling.