

PRODUKTBESKRIVELSE

Toplac er en finishmaling som er velegnet til de fleste materialer over vandlinien. Den er meget let at påføre, og indeholder UV-filtre der giver bedre holdbarhed.

* Sortiment i klare kulører.

* Unikke kemiske opbygning giver ekstra lang levetid

* Meget god sammenflydning.

PRODUKTINFORMATION

Kulør	YKA027-Cream, YKA139 - Woodward Green, YKA151 - Platinum, YKA184-Med. White, YKA187-Elfenben, YKA241-Norfolk Green, YKA265-Rescue Orange, YKA504-Fire Rød, YKA905-Hvid 905, YKA923-Kraftig blå, YKB000-Snow White, , YKB914-Oxford Blue, YKB993-Danuve Blå, YKE938-Atlantik Grey, YKF684-Mauritius Blue, YKB830-Sapphire Blå, YKF991-Bounty, YKJ292-Yellow, YKS087-Rochelle Red, YKS101-Lauderdale Blue, YKS299-Donegal Green, YKS936-Bondi Blue, YKT541-Jet Black, YKU898-Rustic Red. Se farvekort for mere information.
Finish	Højblank
Densitet	1.1
Tørstofindhold	51%
Normal lagringstid	2 år
VOC	404 g/lt
VOC (EU Solvent)	367.3 g/kg EU-direktivet om emission af flygtige organiske forbindelser (1999/13/EC)
Emballage størrelse	375 ml, 750 ml, 2.5 Lt. Vigtigt: Ikke alle farver er tilgængelige i alle lande. Kontakt Helpline Watski tlf. 4576 4011.

TØRRE- OG OVERMALINGSTIDER

	Tørretider			
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	25°C (77°F)	35°C (95°F)
Støvtør	6 timer	3 timer	2 timer	1 timer
Overmaling				
Underlagets temperatur				
Overmalet med	5°C (41°F) Min. Maks.	15°C (59°F) Min. Maks.	25°C (77°F) Min. Maks.	35°C (95°F) Min. Maks.
Toplac	24 timer	4 dage	16 timer	3 dage
			8 timer	2 dage
				6 timer
				1 dage

BRUGSANVISNING

Forbehandling

TIDLIGERE MALEDE OVERFLADER:

I God Stand: Vask med et passende affedtningsmiddel, skyl med ferskvand og lad tørre. Slib med korn 280-320 papir.
I Dårlig Stand: Fjern al tidligere maling og prime overfladen.

PRIMMING: Brugsanvisning for forbehandling af overfladen beskrives i databladet for primeren.

RÅT TRÆ: Slib til glat overflade med 80-180 efterfulgt af 280 korn sandpapir. Fjern slibbestøv ved at børste eller tørre overfladen af. Ved affedtning med solvent skal overfladen tørre fuldstændigt, før det første lag påføres. Grund med Yacht Primer eller Clear Wood Sealer Fast Dry.

STÅL: Affedt med opløsningsmiddel eller Super Cleaner. Sandblæs til Sa 2½ - næsten hvidt metal. Hvis sandblæsning ikke er muligt, så slab metafladen med slibeskive 24-36, indtil der er opnået en ensartet, ren, blank metaflade med et forankringsmønster på 50-75 µm. Brug en vinkelsliber på mindre flader. Rengør grundigt og lad tørre. Grund med Yacht Primer.

ALUMINIUM: Affedt med fortynder eller Super Cleaner. Slib med korn 60-160 (aluminiums kompatibel sandpapir). Rengør grundigt og lad tørre. Grund med Yacht Primer så snart det muligt (inden 8 timer).

GELCOAT: Affedt med opløsningsmiddel eller Super Cleaner. Slib grundigt med sandpapir korn 180-220. Rengør grundigt og lad tørre. Anvend Pre-Kote direkte på gelcoat.

ÆLDET/SLIDT GELCOAT: På grund af den forægede porositet øges risikoen for indfangning af opløsningsmiddel/fugt, hvilket fører til potentiel blæredannelse. For at sænke denne risiko anbefales det, at man påfører 3 lag Interprotect for at forsegle gelcoat'en. Interprotect skal overmales med Perfection Grunder før finishmalingen påføres.

ALLE MATERIALER: Grund med Pre-Kote.

Metode

Slib grunderen jævn med korn 320-400 papir, vådt eller tørt. Fjern alt støv med en klud. Påfør 1-3 lag.

Tips

Blanding Omrør omhyggeligt før brug.

Fortynder Fortynder Nr.1 (Pensel/Rulle), Fortynder 910 (SPRØJTEPAFØRING - KUN ERHVERVSMÆSSIG

HÅNDTERING.

Fortynding Tilsæt <10 % Thinner No 1 for at lette påføringen med pensel/rulle. Mængden af fortynder kan justeres afhængig af klimabetingelser.

Rengøringsmiddel Fortynder Nr.1.

Ventilation og fugtighedskontrol Påføres under tørre forhold med god ventilation.

Vigtig information

Toplac kan blive misfarvet ved temperaturer over 80°C. Ikke velegnet til brug på overflader under vand.

Må ikke bruges under 5°C.

Airtemperaturen bør være mindst 5°C og maks. 35°C.

Produktets temperatur skal være min. 15°C og maks. 35°C.

Underlagets temperatur bør være mindst 5°C og maks. 35°C.

Undgå at lakere sent på eftermiddagen. Kondens og dug på malingsfilmen inden den er hærdet, kan gøre overfladen mat.

Kompatibilitet/Underlag

Til brug på korrekt forbehandlede og grundede overflader, eller på eksisterende malingssystemer.

Antal lag

Påfør 2-3 lag.

Kun kan kræves en frakke til touch-up / reparation.

Rækkeeve

(Teoretisk) - 13.33 m²/lt

(Praktisk) - 12 m²/lt med pensel, 8 m²/lt med sprøjte

Anbefalet tørfilmstykke pr. lag

38 micron tør

Anbefalet vådfilmstykke pr. lag

75 micron våd

Påføringsmetoder

Konventionel sprøjte, Pensel, rulle

Ved påføring med rulle, efterstryg/udglat med en pensel med splittede naturhår.

TRANSPORT-, LAGRING OG SIKKERHEDSINFORMATION**Lagring****GENEREL INFORMATION**

Kontakt med luft og ekstremt høje temperaturer bør undgås. For at opnå længst mulig lagringstid for Toplac skal dåsen være lukket tæt og opbevares ved temperaturer mellem 5-35°C, og ikke i direkte sollys.

TRANSPORTINFORMATION

Toplac bør transporteres og lagres i sikre og lukkede containere.

Sikkerhed**GENERELT**

Læs Helse og Sikkerheds teksten på etiketten. Oplysningerne kan også fås hos Teknisk Bådråd.

AFFALDSHÅNDTERING

Smid ikke dåsen i naturen og hæld ikke rester i vasken hjemme. Brug anviste miljøstationer. Det er bedst at lade malingen hærde før dåsen kasseres. Rester af Toplac må ikke kasseres med husholdningsaffaldet eller lign. uden tilladelse.

Deponering af kemisk affald må kun ske på en af kommunen anvist miljøstation.

PRODUKTANSVAR

Informationen i dette blad er ikke forventet at være fuldstændig. Enhver person der bruger produkterne uden først at have henvendt sig skriftligt om brugen af produktet, og om det er passende til det forestående arbejde, bruger produktet på egen risiko, og vi påtager os ikke noget ansvar for resultatet eller evt. skader årsaget af produktet (andet end dødsfald eller personskader opstået ved forsømmelighed). Informationen i dette blad opdateres kontinuerligt baseret på den senest tilgængelige information fra vores erfarenhed, tests og udvikling.