

PRODUCTBESCHRIJVING

Toplac is een premium hoogglans aflak voor alle oppervlakken boven de waterlijn. Het is gemakkelijk aan te brengen en bevat UV-filters voor een langere levensduur.

- * Verkrijgbaar in een range van heldere kleuren
- * Unieke chemische structuur voor superieure definitie en duurzaamheid
- * Buitengewone vloeieigenschappen

PRODUCTINFORMATIE

Kleur:	YKA027-Cream, YKA139 - Woodward Green, YKA151 - Platinum, YKA184-Med. White, YKA187-Ivory, YKA241-Norfolk Green, YKA265-Rescue Orange, YKA504-Fire Red, YKA905-White 905, YKA923-Squall Blue, YKB000-Snow White, , YKB914-Oxford Blue, YKB993-Danube Blue, YKE938-Atlantic Grey, YKF684-Mauritius Blue, YKB830-Sapphire Blue, YKF991-Bounty, YKJ292-Yellow, YKS087-Rochelle Red, YKS101-Lauderdale Blue, YKS299-Donegal Green, YKS936-Bondi Blue, YKT541-Jet Black, YKU898-Rustic Red. Zie de kleurenkaart voor meer gegevens.
Eindlaag:	Hoogglans
Specifieke dichtheid:	1.1
Volume % vaste stof:	51%
Typische houdbaarheid:	2 jaar
VOS:	404 g/ltr.
VOS (EU Oplosmiddel)	367.3 g/kg EU Solvent Emissions Directive (Council Directive 1999/13/EC)
Verpakkingsgrootte:	375 ml, 750 ml, 2.5 ltr Noot: Niet alle kleuren of verpakkingsgrootte zijn beschikbaar in alle landen. Raadpleeg uw lokale International Paint vertegenwoordiger voor meer informatie.

DROOG-/OVERSCHILDERTIJD INFORMATIE

	Droging							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		25°C (77°F)		35°C (95°F)	
Kleefvrij	6 uur		3 uur		2 uur		1 uur	
	Overschildertijd							
	Oppervlaktetemperatuur							
Overschilderen met	5°C (41°F)		15°C (59°F)		25°C (77°F)		35°C (95°F)	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
Toplac	24 uur	4 dagen	16 uur	3 dagen	8 uur	2 dagen	6 uur	1 dagen

APPLICATIE EN GEBRUIK

Voorbehandeling:	<p>REEDS GESCHILDERDE OPPERVLAKKEN: In goede staat: Reinig het oppervlak met een geschikt reinigingsmiddel en laten drogen. Schuur met schuurpapier in de grofte P280-P320. In slechte staat: Verwijder alle vorige lagen en primer het oppervlak.</p> <p>PRIMEREN:Voorbehandeling van het oppervlak wordt apart op de productbeschrijving van de primer beschreven.</p> <p>KAAL HOUT: Glad schuren met schuurpapier in de grofte P80-P180, gevolgd door P280. Verwijder het schuurstof met behuld van een borstel of doek. Als oplosmiddel gebruikt wordt voor schoonmaken, laat dan alles volledig drogen voordat de aanbevolen producten worden aangebracht. Behandel met Yacht Primer of Clear Wood Sealer Fast Dry.</p> <p>STAAL: Ontvetten met verdunning of Super Cleaner. Straal tot norm Sa 2½ - blank metaal oppervlak. Als stralen niet mogelijk is, schuur het oppervlak dan met schuurschijven in de grofte P24-P36 tot een egaal, schoon, metaalkleurig oppervlak met een ankerpatroon van 50-75-micron. Op kleine oppervlakken een haakse slijper gebruiken. Grondig reinigen en laten drogen.Behandel met Yacht Primer.</p> <p>ALUMINIUM: Ontvetten met verdunning of met Super Cleaner. Goed schuren met voor aluminium geschikt schuurpapier in de grofte P60-P120. Grondig reinigen en laten drogen. Behandel zo snel mogelijk met Yacht Primer (binnen 8 uur).</p> <p>POLYESTER (gelcoat): Ontvetten met verdunning of Super Cleaner. Goed schuren met schuurpapier grofte P180/P220. Grondig reinigen en laten drogen. Geen primer nodig - Pre-Kote kan direct op polyester aangebracht worden.</p> <p>OUDE/VERWEERDE GELCOAT: Door de potentiële, poreuze aard van oude en verweerde gelcoats is na het schilderen het risico van oplosmiddel- c.q. vochtinsluiting veel groter dan bij nieuwe gelcoats. Insluiting kan resulteren in blaasvorming van de verflaag. Om dit risico te verminderen adviseren wij om 3 lagen Interprotect aan te brengen om de gelcoat af te dichten. Interprotect moet, voordat de aflak wordt aangebracht, eerst met Perfection Undercoat overschilderd worden.</p>
-------------------------	---

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website www.yachtpaint.com of uw lokale vertegenwoordiger.

Alle in deze publicatie genoemde handelsmerken zijn eigendom van of in licentie gegeven aan, het AkzoNobel concern. © AkzoNobel 2018.

Toplac Aflakken

Hoogwaardige eersteklas hooglans aflak



Methode:	ALLE OPPERVLAKKEN: Gebruik Pre-Kote grondverf. Schuur de grondverf glad met schuurpapier in de grofte P320-P400. Verwijder stof met een kleefdoek. 1-3 lagen aanbrengen.
Tips:	Mengen Voor gebruik goed doorroeren. Verdunning Verdunning No.1 (Kwast/Roller), Verdunning 910 (Spuitsapplicatie - alleen voor professionele applicateurs). Verdunnen 0-10% Thinner No 1 kan worden toegevoegd om de applicatie eigenschappen te verbeteren. De verdunner hoeveelheid kan worden aangepast met klimaatomstandigheden. Reiniger Verdunning No.1. Ventilatie en vochtcontrole Aanbrengen in een droge, goed geventileerde ruimte.
Enkele belangrijke punten:	Toplac kan verkleuren indien gebruikt bij temperaturen boven 80°C. Niet geschikt voor oppervlakken die permanent waterbelast zijn. Niet gebruiken bij temperaturen onder 5°C. Omgevingstemperatuur dient minimaal 5°C en maximaal 35° te zijn. Producttemperatuur dient minimaal 15°C en maximaal 35°C te zijn. De oppervlakte temperatuur moet minimaal 5°C en maximaal 35°C zijn. Werk niet laat op de dag, condens kan glansverlies tot gevolg hebben bij doorharding tijdens de nacht.
Toepasbaarheid / Oppervlakken:	Aanbrengen over geschikt voorbehandelde en gegronde oppervlakken of bestaande verfsystemen.
Aantal lagen:	Breng 2-3 lagen aan. Slechts 1 coat kan noodzakelijk zijn voor touch - up/repair.
Rendement:	(Theoretisch) - 13.33 m ² /lt (Practisch) - 12 m ² /lt met kwast, 8 m ² /ltr met spuit
Aanbevolen DLD per laag	38 micron droog
Aanbevolen NLD per laag	75 micron nat
Applicatie Methode:	Conventionele spuit, Kwast, Roller Voor een verbeterde afwerking is een applicatie methode in twee stappen vereist: aanbrengen met een roller, en na strijken met de kwast.

TRANSPORT, OPSLAG EN VEILIGHEIDINFORMATIE

Opslag	ALGEMENE INFORMATIE: Openstelling aan lucht en extreme temperaturen dient voorkomen te worden. Om de volledige houdbaarheid van Toplac te realiseren, dient men er voor te zorgen dat het blik tussen de werkzaamheden door goed gesloten is, en de temperatuur tussen 5°C en 35°C ligt. NIET blootstellen aan direct zonlicht! TRANSPORT: Toplac dient tijdens transport en opslag in een goed gesloten container bewaard te blijven.
Veiligheid	ALGEMEEN: Lees de sectie over veiligheid en gezondheid op het etiket van het product, ook verkrijgbaar via onze technische advieslijn. VERWIJDERING: Laat het product niet in afvoer- of waterleiding lopen. Afval en lege verpakkingen volgens de lokale milieu verordening afvoeren. Het is beter verfrestanten voor het afvoeren uit te laten harden. Overtollige Toplac mag niet bij het normale huisvuil weggegooid worden. Alle overtollige materialen en lege containers dienen te worden vernietigd in overeenstemming met de daarop van toepassing zijnde regionale bepalingen/wetgeving.
BELANGRIJKE GEGEVENS	<i>De in dit blad verstrekte informatie is niet bedoeld volledig te zijn. Degene die het product gebruikt zonder eerst schriftelijk inlichtingen in te winnen met betrekking tot de geschiktheid van het product voor het gestelde doel, doet dit op eigen risico en wij kunnen niet aansprakelijk zijn voor de werking van het product of voor enige schade of verlies (anders dan dood of persoonlijk letsel of letsel ten gevolge van nalatigheid) ontstaan door dergelijk gebruik. De in dit blad verstrekte informatie kan van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van opgedane ervaring en ons beleid van voortdurende productontwikkeling.</i>

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website www.yachtpaint.com of uw lokale vertegenwoordiger.

Alle in deze publicatie genoemde handelsmerken zijn eigendom van of in licentie gegeven aan, het AkzoNobel concern. © AkzoNobel 2018.