

VC 17m Extra - Graphite

Bunnstoff

Tynnfilm bunnstoff Med Lav Friksjon.High Strengt Formula



PRODUKT BESKRIVELSE

VC 17m Extra er et hardt, sterkt tynnfilm bunnstoff med friksjonsnedsettene tilsetninger som gir skroget en glatt overflate med lav friksjon for maks. fart og effektivitet. Det ideelle valg for regattaseiler, cruisere og speedbåter.

* Selvtjevende til en slett og glatt finish uten å måtte slippe.

* Tørker meget hurtig, stoffing og sjøsetting samme dag.

* Gir en meget tynn film som vil gi minimal oppbygging av bunnstoff over tid.

* Til bruk på (med anbefalt primer) Gelcoat, Stål og Bly.

PRODUKTINFORMASJON

Farge	YBA762-Graphite
Finish	Matt
Densitet	1.11
Tørrstoffinnhold	11%
Herder	YBA634 - 750 ml; YBA674 - 2 lt.
Normal lagringstid	2 år
Embalasje størrelse	750 ml 2.0 Lt.

TØRKE- OG OVERMALINGSTIDER

	Tørketider			
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Sjøsetting	30 min.	25 min.	20 min.	20 min.
Støvtørr	15 min.	15 min.	10 min.	5 min.

OBS: Maks. tid før sjøsetting ved 5 - 35°C - 12 mnd.

	Overmaling							
	Underlagets temperatur							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Overmalt med	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks
VC 17m Extra - Graphite	30 min.	ubegr.	25 min.	ubegr.	20 min.	ubegr.	20 min.	ubegr.

BRUKSANVISNING

Forbehandling	<p>Gammel VC 17m Vask med ferskvann.</p> <p>ANDRE BUNNSTOFFER Bruk Interstrip for å fjerne alle rester av gammelt bunnstoff.</p> <p>BAR GELCOAT VC General Tynner brukes til avfetting og rengjøring av overflaten. Slip lett med papir 240. Skyll med ferskvann og la tørke. Bruk VC Tar2 for beskyttelse mot plastpest.</p> <p>STÅL Prime med VC Tar2 for beskyttelse mot korrosjon.</p> <p>BLY Prime med VC Tar2.</p>
Metode	<p>Påfør 2-3 strøk hver sesong. Jo mer bunnstoff som påføres, desto bedre beskyttelse mot groe. 3 fulle strøk anbefales for optimal ytelse når du søker direkte til VC Tar 2 Primer.</p>
Tips	<p>Blande Rør godt om i baseboksen og se til at alt "bunnfall" blir utrørt. Bland pulveret som du finner under plasthatten med væsken i boksen. Rør eller rist grundig. Boksen er stor nok for grundig omrøring. Rør godt om med jevne mellomrom for å unngå bunnfall. En gang blandet, den Produktet kan brukes i opptil 7 dager, forutsatt at det er lagret med lokket på og blandes grundig før påføring.</p> <p>Tynner YTA600 VC General Tynner.</p> <p>Tynne VC 17m Extra - Graphite tørker meget hurtig - en liten mengde VC General Tynner kan behøves for å lette påføringen.</p> <p>Rengjøringsmiddel YTA600 VC General Tynner. VC General Tynner løser og fjerner flekker og søl fra VC 17m Extra - Graphite.</p> <p>Rulle Påfør med en korthåret mohair rull.</p> <p>Annet Fargen kommer etter en tid i sjøen. Vær nøye, og påfør den mengde du har regnet ut skal brukes, selv om dette innebærer at du må påføre et ekstra strøk. Det er viktig at produktet er påført jevnt til en slett overflate, samt at antall anbefalte strøk er påført for å oppnå optimal effekt.</p>
Viktig informasjon	<p>Det er viktig å påføre rett mengde maling slik at ikke produktets livslengde forkortes. Kontroller produktets spre-egne. Produktets temperatur bør være minimum 5°C og maximum 35°C. Luft temperatur bør minst være 5°C og maks 35°C. Underlagets temperatur bør være min. 1°C over duggpunkt og maks 35°C. Alle deler av metall må være primet eller</p>

Ytterligere informasjon får du hos våre forhandlere eller på www.yachtpaint.com.

Alle varemerker som er nevnt i denne publikasjonen er eid av eller lisensiert til, AkzoNobel konsernet. © AkzoNobel 2015.

VC 17m Extra - Graphite

Bunnstoff

Tynnfilm bunnstoff Med Lav Friksjon.High Strengt Formula



behandlet før VC 17m Extra - Graphite påføres. Direkte kontakt med VC 17m Extra - Graphite kan føre til galvanisk korrosjon eller at bunnstoffet ikke virker optimalt.

Advarsel: Gjelder bare i godt ventilerte områder eller utendørs.

Kompabilitet/Underlag

Egnet til bruk på (med anbefalte primer) Glassfiber, Stål, Tre, Bly. Skal ikke brukes på aluminium.

Antall strøk

2-3 strøk

Spre-evne

(Teoretisk) - 11 m²/lt

Påføringsmetoder

Rulle, SKAL IKKE SPRØYTES

TRANSPORT-, LAGRING OG SIKKERHETSINFORMASJON

Lagring

GENERELL INFORMASJON

Kontakt med luft og ekstremt høye luft-temperaturer bør unngås. For å oppnå lengst mulig lagringstid for VC 17m Extra - Graphite må lokket være godt tilsluttet og temperaturen mellom 5-35°C, og ikke eksponeres for direkte sollys.

TRANSPORTINFORMASJON

VC 17m Extra - Graphite bør transporteres og lagres under sikre og lukkede forhold.

Sikkerhet

GENERELT Inneholder biocider. Bunnstoff skal kun våtslipes. Bunnstoff skal ikke brennes, eller tørrslipes. Les Helse og Sikkerhets teksten på etiketten. Opplysninger om HMS blir også gitt via Teknisk Båtråd.

DEPONERING

Kast ikke boksen i naturen og hell ikke rester i vasken hjemme. Bruk anviste avfallplasser. Det beste er å la malingen herde opp før den kastes. Rester av VC 17m Extra - Graphite kan ikke kastes i husholdavfallet eller annet sted uten tillatelse. Deponering av kjemisk avfall må kun skje på angitt plass av kommunen der du bor.

VIKTIG INFORMASJON

Informasjonen som blir gitt i dette blad er ikke fullstendig. Så lenge det ikke er gjort en skriftlig henvendelse om produktets egenskaper for et spesifikt gjøremål brukes det på egen risiko og vi vil derfor ikke stå til ansvar for eventuelle skader som forårsakes av produktet (annet en dødsfall eller skader som et resultat av neglisjering). Informasjon i dette blad oppdateres kontinuerlig basert på det seneste tilgjengelige informasjon, erfaringer, tester og utvikling.

Ytterligere informasjon får du hos våre forhandlere eller på www.yachtpaint.com.

Alle varemerker som er nevnt i denne publikasjonen er eid av eller lisensiert til, AkzoNobel konsernet. © AkzoNobel 2015.

Ref:3277 VC 17m Extra - Graphite Utgitt Dato:13.07.2017