

# Watertite

## Masillas de relleno

### Masilla epóxica



#### DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Watertite es una masilla epóxica de relleno, de secado rápido, indicada para su utilización en construcciones de fibra de vidrio, metales y madera rígida. Su fórmula evita que se contraiga y es extremadamente impermeable, lo que la hace indicada para las reparaciones antiosmóticas.

- \* Puede rellenar hasta 20 mm. sin que se produzca descolgamiento
- \* Para uso en obra muerta
- \* Alta resistencia y adherencia
- \* Sencillez en la proporción de los componentes (1:1)
- \* Secado extra rápido

#### INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS

<b>Color</b>	YAV137 - Azul claro El código de la base es YAV334 y el código para el agente de curado es YAA442.
<b>Acabado</b>	Mate
<b>Densidad</b>	1.14
<b>Sólidos en volumen</b>	100%
<b>Proporción mezcla</b>	1:1 por volumen (tal como se suministra)
<b>Convertidor/endurecedor</b>	YAA442
<b>Tiempo habitual de almacenamiento</b>	2 año(s)
<b>VOC</b>	0 g/l
<b>Tamaño del envase</b>	250 ml, 1 l

#### INFORMACIÓN SOBRE SECADO/REPINTADO

	Intervalo de repintado			
	10°C (50°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Lijable	12 horas	8 horas	4.5 horas	1.5 horas
Tiempo útil de aplicación	75 min.	45 min.	25 min.	10 min.

Recubierto por	Recubrimiento							
	Temperatura del sustrato							
	10°C (50°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.
Gelshield 200	12 horas	ext	8 horas	ext	4.5 horas	ext	1.5 horas	ext
Interprotect	12 horas	ext	8 horas	ext	4.5 horas	ext	1.5 horas	ext
Perfection Undercoat	12 horas	ext	8 horas	ext	4.5 horas	ext	1.5 horas	ext
Primocon	12 horas	ext	8 horas	ext	4.5 horas	ext	1.5 horas	ext
VC Tar2	12 horas	ext	8 horas	ext	4.5 horas	ext	1.5 horas	ext
Watertite	12 horas	ext	8 horas	ext	4.5 horas	ext	1.5 horas	ext
Yacht Primer	12 horas	ext	8 horas	ext	4.5 horas	ext	1.5 horas	ext
Yacht Primer (Professional)	12 horas	ext	8 horas	ext	4.5 horas	ext	1.5 horas	ext

#### APLICACIÓN Y USO

<b>Preparación</b>	La superficie debe estar limpia y seca. Si es un tratamiento contra la ósmosis, aplique antes una imprimación de Gelshield. Si no es así, aplique la imprimación como sigue. <b>FIBRA DE VIDRIO SIN TRATAR:</b> Gelshield 200 o VC Tar 2 para protección antiosmótica, o Primocon. <b>ACERO/HIERRO:</b> Obra muerta: Interprotect o Yacht Primer. Obra viva: Interprotect, o VC Tar 2 o Primocon. <b>ALUMINIO:</b> Obra muerta: Interprotect o Yacht Primer. Obra viva: Interprotect, o VC Tar 2 o Primocon. <b>PLOMO:</b> VC Tar2, o Interprotect o Primocon <b>MADERA SIN TRATAR:</b> Obra muerta: Yacht Primer. Obra viva: Interprotect o Primocon.
<b>Método</b>	Elimine todo el polvo de la superficie. Extienda el producto con firmeza. Rellene hasta un determinado nivel ligeramente por encima del área que la circunda. Una vez endurecido, lije hasta que quede liso con un papel de lija seco o al agua de grano 80-220. Si lo deja durante más de 24 horas, las masillas epóxicas bicomponentes necesitarán un lijado con un papel de lija del 80-220 para garantizar un buen agarre físico.
<b>Consejos</b>	<b>Mezcla:</b> Mezcle perfectamente los dos componentes, hasta conseguir un color uniforme. Mezcle perfectamente los componentes en la proporción correcta.

Para más información contactar con el técnico de su zona o en [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

Todas las marcas comerciales mencionadas en este documento son autorizadas o de propiedad del grupo de empresas AkzoNobel. © AkzoNobel 2018.

**Disolución:** No disolver.

**Limpiador:** YTA061 International Epoxy Thinners #7.

**Control de ventilación y humedad:** Evite el frío y la humedad, ya que pueden provocar que surja una película rígida en la superficie. Se eliminará con agua y un estropajo Scotch-Brite™ 3M o bien lijando.

**Otros:** Para las superficies más extensas deberá utilizar papel de lija sobre una plancha cuya longitud duplique la de la zona a reparar, para adaptarse a la curvatura del casco. Las áreas pequeñas pueden lijarse con un bloque de lijado. Lije tan pronto como pueda después del plazo de lijado, dado que Watertite sigue endureciéndose.

**Algunos puntos importantes**

No utilizar por debajo de 7°C. El grosor de la capa no debe ser, bajo ninguna circunstancia, superior a 2 cm. La temperatura del producto debe estar entre 10°C y 35°C. La temperatura ambiente debe estar entre 7°C y 35°C. La temperatura del sustrato debe estar entre 7°C y 35°C.

**Compatibilidad/substratos**

No tendrá una buena adherencia a laminados de fibra de vidrio sin terminar de curar. Déjelo curar completamente antes de lijar el laminado y aplique Watertite.

**Número de capas**

Según la necesidad.

**Rendimiento**

(Teórico) - 0.2 m<sup>2</sup>/l @ 5000 micras WFT.

**DFT recomendado por capa**

≤ 20000 microns

**WFT recomendado por capa**

≤ 20000 microns

**Métodos de aplicación**

Espátula o paleta

**INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD**

**Almacenamiento**

**GENERAL:**

Debe evitarse la exposición al aire y a temperaturas extremas. Para aprovechar todo el tiempo de almacenamiento de Watertite, compruebe que entre uso y uso el envase está bien cerrado y que la temperatura oscila entre 5°C y 35°C. Mantener el producto en lugar fresco y seco, fuera de la exposición a la luz solar directa.

**TRANSPORTE:**

Este producto debe guardarse en contenedores con cierres de seguridad durante su transporte y almacenamiento.

**Seguridad**

**GENERAL:**

Si desea más información sobre Seguridad y Salud, lea la parte de la etiqueta dedicada a este tema, que también puede solicitar a nuestra línea de ayuda técnica.

**VERTIDOS:**

No tire latas ni vierta pintura en cursos fluviales; utilice las instalaciones destinadas a este propósito. Antes de eliminarlas, es mejor dejar que las pinturas se endurezcan.

No se eliminarán restos de Watertite a través de los conductos ordinarios de eliminación de residuos urbanos ni se arrojarán a vertederos sin el oportuno permiso. El vertido de restos debe acordarse con las autoridades competentes.

**NOTAS IMPORTANTES**

*La información que se facilita en este prospecto no pretende ser exhaustiva. Toda persona que utilice el producto sin consultar previamente por escrito la idoneidad del mismo para los objetivos perseguidos, lo hace a su propio riesgo; no aceptamos responsabilidad alguna relativa al rendimiento del producto ni a pérdidas o daños (excepto muerte o daños y perjuicios personales resultantes de negligencia) que puedan surgir por dicho uso. La información contenida en esta ficha está sujeta a modificaciones esporádicas a la luz de la experiencia y de nuestra política de desarrollar constantemente el producto.*